SORTENVERZEICHNIS
der Gesteinskörnungen für Mörtel nach EN 13139
mit den Angaben zur CE-Kennzeichnung

STOCKINGER AG Kieswerk-Abfallverwertung	CE	04	Erstellt am 04.01.2010 3
Nummer des Zertifikats:1497-CPD-249/1.2-2009	**1497**		

Art der Gesteinskörnung: Kies

➢ Feine Gesteinskörnungen

Sorte Nr.	Korngruppe	typische Kornzusammensetzung **Durchgang** in M.-% durch das Sieb in mm						Merkmale mit Kategorie / Schwellenwert / angegebenem Wert		
		0,063	**0,250**	**1**	**2**	**4**	**Grenz-abweichung gemäß**	**Gehalt an Fein-anteilen** f	**Kornrohdichte** in Mg/m³	**Wasser-aufnahme** in M.-%
20004	0/4	1,0	11,9	39,8	59,2	90,4	Tab. B.1	$f_{1,5}$		
30002	0/2	16,2	30,7	58,8	88,6	100,0	Tab. B.1	f_{16}	2,72	0,6
30003	0/2	2,5	13,4	45,4	83,0	99,7	Tab. B.1	F_3		

Sorte Nr.	Korngruppe	Merkmale mit Kategorie / Schwellenwert / angegebenem Wert							
		leichtgewichtige organische Verunreinigungen in M.-%	**Chloridgehalt** in M.-%	**säurelösliches Sulfat** AS	**Gesamtschwefelgehalt** in M.-%	**erstarrungs- und erhärtungsverändernde Bestandteile** Natronlaugetest	**Kornform** für D > 4 mm SI	**Muschelschalengehalt** für D > 4 mm SC	
20004	0/4	≤ 0,0	≤ 0,0001	$AS_{0,2}$	≤ 0,03	bestanden	SI_{20}	SC_{10}	
30002	0/2	≤ 0,0	≤ 0,0001	$AS_{0,2}$	≤ 0,03	bestanden	SI_{20}	SC_{10}	
30003	0/2	≤ 0,0	≤ 0,0001	$AS_{0,2}$	≤ 0,03	bestanden	SI_{20}	SC_{10}	

- **„Kennwerte nicht festgelegt“** für die Kategorien: PSV, SZ, LA, AAV, M_{DE}, A_N.

➢ Füller (Gesteinsmehl)

Sorte Nr.	angegebener Bereich Durchgang in M.-% durch das Sieb in mm		Merkmale mit Kategorie / Schwellenwert / angegebenem Wert					
	0,063	**0,125**	**Kornrohdichte** in Mg/m³	**säurelösliches Sulfat** AS	**Gesamtschwefelgehalt** in M.-%	**Chloridgehalt** in M.-%		