

SORTENVERZEICHNIS
für Baustoffgemische und Böden
zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau nach
TL SoB-StB

 STOCKINGER AG Kieswerk-Abfallverwertung	Erstellt am 04.01.2010 Nr. 3
---	--

Art der Gesteinskörnung: Kies

Sorte Nr.	Korngruppe	typische Korngrößenverteilung / lieferantentypischer Siebdurchgang ^{a)}													Merkmale mit angegebenem Wert	
		Durchgang in M.-% durch das Sieb in mm														
		0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	56	63	Trockendichte in Mg/m ³	Rohdichte in Mg/m ³
10001	0/63	15,0	21,0	28,0	38,0	42,0	55,0	61,0	70,0	80,0	86,0	90,0	95,0	99,0	2,22	2,761
31032	0/32	13,4	21	3,7	42		58,1		75,8		99,3	100			2,13	2,745

Sorte Nr.	Korngruppe	Merkmale mit Kategorie / Schwellenwert / angegebenem Wert									
		Überkorn- anteil	Gehalt an Fein- anteilen	Kornform	Anteil gebroche- ner Korn- oberfl. ^{b)}	Schlag- zertrümme- rungs-wert %	Wider- stand gegen Frost				
		OC	UF	SI	C		F				
10001	0/63	OC ₉₀	UF ₅	SI ₅₀	C _{NR}	≤ 19,5	F ₄				
30132	0/32	OC ₉₀	UF ₅	SI ₅₀	C _{90/1}	≤ 18,8	F ₄				

^{a)} gilt nur für Kies- und Schottertragschichten

^{b)} gilt nur für Schottertragschichten